

Серия W

Эмали Из Этилированного Стекла Со Щелочестойкостью

Рынки и отрасли

Эмали для декорирования возвратных бутылок.

ЦВЕТ	ГОМЕР	PANTONE	ЦВЕТ	ГОМЕР	PANTONE
LIGHT RED	W 10331*	485C	PEPSI RED	W 10531*	186C
RED	W 10431*	3517C	PEPSI BLUE	W 50431	2387C
YELLOW	W 20331*	7408C	COKE RED	W 10531*	186C
WHITE	W 30131		COKE ZERO BLACK	W 70131	
GREEN	W 40131	348C	METALLIC GOLD	W 81031	
OLIVE GREEN	W 40231	7743C	METALLIC SILVER	W 82031	
BLUE	W 50331	2728C	METALLIC COPPER	W 83031	
LIGHT BLUE	W 50531	2727C			
BROWN	W 60231	497C			
BLACK	W 70131				
FLUX	W 001				
ETCH	W 00231				

* цвета, содержащие кадмий

Химический состав

Эмали серии W содержат свинец. И некоторые цвета, такие как красный, желтый и оранжевый, должны использовать кадмиевые пигменты, чтобы удовлетворить требования клиентов.

Условия обжига

Через 45 минут-1.5 часа при комнатной температуре до 600~630°C, держите в тепле около 10 минут.

Химическая стойкость

Оценка щелочной стойкости в соответствии с ASTM C675-91,
9.1 % гидроксида натрия, 0.9 % тринатрийфосфата, 2 часа при 88°C. Класс: от 5 до 6 циклов.
Оценка кислотостойкости в соответствии с ASTM C724-91,
10 % лимонной кислоты, 3.7% соляной кислоты 15 минут при 22±2°C. Класс : 4.

Ограничение гарантии и ответственности

Мы считаем, что информация, содержащаяся в этом документе, является точной на момент его публикации. Это не спецификация продукции, ни полностью, ни частично. Пользователи несут ответственность за определение пригодности данного продукта и за тестирование в конкретных приложениях. Пожалуйста, протестируйте в первую очередь перед использованием. Ничто в этом документе не должно быть истолковано как лицензия на использование, которая нарушает какие-либо имущественные права любой третьей стороны. Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) для получения информации о безопасном использовании, обращении и утилизации.