

## Серия U

### Этилированная глазурная керамическая эмаль

#### Рынки и отрасли

Эмали для украшения глазурованной поверхности обожженных керамических изделий, таких как глиняная посуда, фарфор, костяной фарфор, изделия из камня, плитка и т.д.

ЦВЕТ	НОМЕР	ЦВЕТ	НОМЕР
PINK	U 10101	BROWN	U 60101
RED	U 10201*	BLACK	U 70101
DARK RED	U 10202*	GRAY	U 70201
IRON RED	U 10203	GOLD	U GOLD
PURPLISH RED	U 10204*	SILVER	U SILVER
LIGHT YELLOW	U 20101	FLUX	U 001
YELLOW	U 20102	COVER COAT	U 002
CADMIUM YELLOW	U 20103*	<b>4 ЦВЕТА</b>	
DARK YELLOW	U 20104	MANGENTA	U 10102**
ORANGE	U 20201*	MANGENTA	U 10103**
WHITE	U 30101	MANGENTA	U 10104**
WHITE	U 30102	VIOLET	U 10401**
BLUE GREEN	U 40101	YELLOW	U 20404
LIGHT GREEN	U 40201	CYAN	U 50104
GREEN	U 40202	BLACK	U 70104
DARK GREEN	U 40203		
COBALT BLUE	U 50101		
BLUE	U 50201		
DARK BLUE	U 50202		
CYAN	U 50301		

\* цвета, содержащие кадмий

\*\* золотосодержащие цвета

#### Химический состав

Эмали серии U содержат свинец. И некоторые цвета, такие как красный, желтый и оранжевый, должны использовать кадмиевые пигменты, чтобы удовлетворить требования клиентов.

#### Ограничение гарантии и ответственности

Мы считаем, что информация, содержащаяся в этом документе, является точной на момент его публикации. Это не спецификация продукции, ни полностью, ни частично. Пользователи несут ответственность за определение пригодности данного продукта и за тестирование в конкретных приложениях. Пожалуйста, протестируйте в первую очередь перед использованием. Ничто в этом документе не должно быть истолковано как лицензия на использование, которая нарушает какие-либо имущественные права любой третьей стороны. Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) для получения информации о безопасном использовании, обращении и утилизации.

**Условия обжига**

Через 45 минут-1.5 часа при комнатной температуре до 750~800°C, держите в тепле около 10 минут.

**Химическая стойкость**

Высвобождение свинца и кадмия : Погружение в 4% ный раствор уксусной кислоты при температуре  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  в течение 24 часов.

Диапазон:  $\text{PbO} < 0.8 \text{ мг /дм}^2$ ,  $\text{CdO} < 0.07 \text{ мг/дм}^2$  .

**Устойчивость к посудомоечной машине**

Раствор моющего средства 1.5 г/л при 61°C, повторная очистка  $\geq 100$  раз.

**Ограничение гарантии и ответственности**

Мы считаем, что информация, содержащаяся в этом документе, является точной на момент его публикации. Это не спецификация продукции, ни полностью, ни частично. Пользователи несут ответственность за определение пригодности данного продукта и за тестирование в конкретных приложениях. Пожалуйста, протестируйте в первую очередь перед использованием. Ничто в этом документе не должно быть истолковано как лицензия на использование, которая нарушает какие-либо имущественные права любой третьей стороны. Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) для получения информации о безопасном использовании, обращении и утилизации.

## Серия UX

## Неэтилированная глазурная Керамическая эмаль

## Рынки и отрасли

Эмали для украшения глазурованной поверхности обожженных керамических изделий, таких как глиняная посуда, фарфор, костяной фарфор, изделия из камня, плитка и т.д.

ЦВЕТ	НОМЕР	ЦВЕТ	НОМЕР
PINK	UX 10101	LIGHT BROWN	UX 60101
RED	UX 10201*	BROWN	UX 60102
DARK RED	UX 10202*	BLACK	UX 70101
IRON RED	UX 10203	GRAY	UX 70201
PURPLISH RED	UX 10204*	GOLD	UX GOLD
ROSE RED	UX 10301	SILVER	UX SILVER
YELLOW	UX 20101	FLUX	UX 001
DARK YELLOW	UX 20102	COVER COAT	UX 002
CADMIUM YELLOW	UX 20103*	<b>4 ЦВЕТА НЕ СОДЕРЖАТ СВИНЦА И КАДМИЯ</b>	
ORANGE	UX 20201*	MANGENTA	UX 10104**
WHITE	UX 30101	YELLOW	UX 20104
BOTTOM WHITE	UX 30102	CYAN	UX 50104
BLUE GREEN	UX 40101	BLACK	UX 70104
LIGHT GREEN	UX 40201		
GREEN	UX 40202		
GRASS GREEN	UX 40203		
DARK GREEN	UX 40204		
COBALT BLUE	UX 50101		
BLUE	UX 50201		
DARK BLUE	UX 50202		

\* цвета, содержащие кадмий

\*\* золотосодержащие цвета

## Химический состав

Эмали серии UX не содержат тяжелых металлов, таких как Pb, Cd, Hg и Cr<sup>6+</sup>, за исключением некоторых цветов, таких как красный, желтый и оранжевый, которые должны использовать кадмиевые пигменты для удовлетворения требований клиентов.

## Ограничение гарантии и ответственности

Мы считаем, что информация, содержащаяся в этом документе, является точной на момент его публикации. Это не спецификация продукции, ни полностью, ни частично. Пользователи несут ответственность за определение пригодности данного продукта и за тестирование в конкретных приложениях. Пожалуйста, протестируйте в первую очередь перед использованием. Ничто в этом документе не должно быть истолковано как лицензия на использование, которая нарушает какие-либо имущественные права любой третьей стороны. Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) для получения информации о безопасном использовании, обращении и утилизации.

**Условия обжига**

Через 45 минут-1.5 часа при комнатной температуре до 750~800°C, держите в тепле около 10 минут.

**Химическая стойкость**

Высвобождение свинца и кадмия : Погружение в 4% ный раствор уксусной кислоты при температуре  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  в течение 24 часов.

Диапазон:  $\text{PbO} < 0.8 \text{ мг /дм}^2$ ,  $\text{CdO} < 0.07 \text{ мг/дм}^2$  .

**Устойчивость к посудомоечной машине**

Раствор моющего средства 1.5 г/л при 61°C, повторная очистка  $\geq 100$  раз.

**Ограничение гарантии и ответственности**

Мы считаем, что информация, содержащаяся в этом документе, является точной на момент его публикации. Это не спецификация продукции, ни полностью, ни частично. Пользователи несут ответственность за определение пригодности данного продукта и за тестирование в конкретных приложениях. Пожалуйста, протестируйте в первую очередь перед использованием. Ничто в этом документе не должно быть истолковано как лицензия на использование, которая нарушает какие-либо имущественные права любой третьей стороны. Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) для получения информации о безопасном использовании, обращении и утилизации.