

## Серия Т

## Эмали из этилированного Стекла

## Рынки и отрасли

Эмали для украшения посуды из термогнутого стекла.

ЦВЕТ	НОМЕР	ЦВЕТ	НОМЕР
PINK	T 10101	BROWN	T 60101
RED	T 10201	BLACK	T 70101
DARK RED	T 10301	GREY	T 70201
ORANGE	T 10401	GOLD	T GOLD
CADMIUM YELLOW	T 20101*	SILVER	T SILVER
YELLOW	T 20102	FLUX	T 001
DARK YELLOW	T 20103	FLUX	T 002
WHITE	T 30101	FLUX	T 003
BOTTOM WHITE	T 30102	<b>4 ЦВЕТА</b>	
BLUE GREEN	T 40101	MANGENTA	T 10104
LIGHT GREEN	T 40102	YELLOW	T 20104
GREEN	T 40103	CYAN	T 50104
DARK GREEN	T 40104	BLACK	T 70104
BLUE	T 50101	FLUX	T 004
COBALT BLUE	T 50102		

\* цвета, содержащие кадмий

## Условия обжига

Через 45 минут-1.5 часа при комнатной температуре до 750~800°C, держите в тепле около 10 минут.

## Ограничение гарантии и ответственности

Мы считаем, что информация, содержащаяся в этом документе, является точной на момент его публикации. Это не спецификация продукции, ни полностью, ни частично. Пользователи несут ответственность за определение пригодности данного продукта и за тестирование в конкретных приложениях. Пожалуйста, протестируйте в первую очередь перед использованием. Ничто в этом документе не должно быть истолковано как лицензия на использование, которая нарушает какие-либо имущественные права любой третьей стороны. Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) для получения информации о безопасном использовании, обращении и утилизации.

## Серия TX

## Неэтилированные Стекланные Эмали

## Рынки и отрасли

Эмали для украшения посуды из термогнутого стекла.

ЦВЕТ	НОМЕР	ЦВЕТ	НОМЕР
PINK	TX 10101	BROWN	TX 60101
RED	TX 10201	BLACK	TX70101
DARK RED	TX 10202	GREY	TX 70201
ROSE RED	TX 10301	GOLD	TX GOLD
CADMIUM YELLOW	TX 20101*	SILVER	TX SILVER
LIGHT YELLOW	TX 20201	FLUX	TX 001
YELLOW	TX 20202	COVER COAT	TX 002
DARK YELLOW	TX 20203	<b>4 ЦВЕТА НЕ СОДЕРЖАТ СВИНЦА И КАДМИЯ</b>	
WHITE	TX 30101	MANGENTA	TX 10104
BLUE GREEN	TX 40101	YELLOW	TX 20104
GREEN	TX 40201	CYAN	TX 50104
DARK GREEN	TX 40202	BLACK	TX 70104
COBALT BLUE	TX 50101	FLUX	TX 004
BLUE	TX 50102		
SEA BLUE	TX 50103		
CYAN	TX 50201		

\* цвета, содержащие кадмий

## Условия обжига

Через 45 минут-1.5 часа при комнатной температуре до 750~800°C, держите в тепле около 10 минут.

## Ограничение гарантии и ответственности

Мы считаем, что информация, содержащаяся в этом документе, является точной на момент его публикации. Это не спецификация продукции, ни полностью, ни частично. Пользователи несут ответственность за определение пригодности данного продукта и за тестирование в конкретных приложениях. Пожалуйста, протестируйте в первую очередь перед использованием. Ничто в этом документе не должно быть истолковано как лицензия на использование, которая нарушает какие-либо имущественные права любой третьей стороны. Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) для получения информации о безопасном использовании, обращении и утилизации.